

תעודת בדיקה מספר 9111926882

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אי. אף. סי. בע"מ
 מענו : היוצרים 1 אור יהודה 60218
 תאריך ההזמנה : 11/11/15

תאור המוצר

חומרי בניה
 הדגם הנבדק : AURORA תאורו: תקרה אקוסטית מינרלית
 ארץ יצור : ארה"ב
 שם היצרן : USG CORPORATION
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 11/11/15 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בניה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרוט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (2010) כדלהלן:

דרגת התלקחות	- V (חמש)
דרגת צפיפות עשן	- 4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף	- 3 (שלוש)

- הערות -
 כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2012/01/22

מסמך זה אינו היתר

תעודת בדיקה מספר 9111926882

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

מידות הדוגמה: כ- 59.2 X 59.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 10 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 3265 גר'/מ"ר

דוגמת תקרה אקוסטית מינרלית עם ציפוי בגוון לבן המכונה ע"י המזמין:
דגם AURORA תוצרת USG CORPORATION, ארה"ב.

מסמך זה אינו היתר

תעודת בדיקה מספר 9111926882

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 1½ דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					V	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	בליעת אור מקסי'	אחוז	1.0	1.0	1.0	1.0	
2.4.4	סיווג המוצר					4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה				ראה הערה	עיוות הדוגמה , התרככותה או התכתה.
2.5.3	סיווג המוצר					3	

מסמך זה אינו היתר